NOMBRES.	Peso específico ó peso del decímetro cúbico	Datos en los esperimentos de flexion siendo para todos ellos $H = 1^k$ $e = 50^c$.	Resistencia á la		Elasticidad máxima á que se pueden someter los cuerpos en las construcciones. $e = \frac{0,1\ F}{E\ \omega}$.	Carga correspondiente á esta elasticidad $= \frac{1}{10}$ F por cent.° cuadrado de secc.	Coeficiente ó módulo de elasticidad E por centímetro cuadrado de seccion.	Resistencia á la torsion		
			Presion por centímetro cuadrado	Tension ó sea coeficiente de cohesion F por centímetro cuadrado.				Coeficiente de torsion t por centímetro cuadrado.	Coeficiente de rotura, ó máxima torsion T.	Idem en las aplicaciones.
	Kilógra.		Kilógra.	Kilógramos.	Metros.	Kilógra.	Kilógramos.	Kilógra.	Kilógra.	Kilógra.
Gûira..	0,62	$f = 0^c,56$ $P = 11^k$ $\varphi = 14°$	370 180 300	610	$\frac{1}{915} = 0,00109$	61	55.800	3.800	225	23
Gûirilla..	0,78	$f = 0,2$ $P = 15,5$ $\varphi = 6$	560 160 600	1400	$\frac{1}{1116} = 0,00089$	140	156.300	14.370	254	25
Hueso.	0,95	$f = 0,28$ $P = 16,5$ $\varphi = 5,5$	550 160 500	890	$\frac{1}{1361} = 0,00075$	82	111.600	9.240	369	37
Jibá.	$P = 25$	$f = 0,15$ $P = 25$ $\varphi = 4$	710 320 450	1800	$\frac{1}{1336} = 0,00075$	180	240.400	5.500	250	25
Jibá de costa.	0,94	$f = 0,24$ $P = 17$ $\varphi = 10,5$	540 340 460	1500	$\frac{1}{868} = 0,00115$	150	130.300	6.600	312	31
Jaboncillo.	1,23	$f = 0,1$ $P = 30,9$ $\varphi = 5$	730 340 560	1660	$\frac{1}{1882} = 0,00053$	166	312.500	18.000	488	49
Jagua..	*0,97*	*$f = 0^c,22$* *$P = 22^k$* *$\varphi = 6^c,6$*	*630* *350* *460*	*720*	*$\frac{1}{1972} = 0,000507$*	*72*	*142.000*	*10.000*	*179*	*18*
Jaguay.	0,83	$f = 0,25$ $P = 16$ $\varphi = 9,5$	500 250 460	1260	$\frac{1}{1078} = 0,00093$	126	155.900	10.770	370	37
Jagüey.	1,23	$f = 0,25$ $P = 17$ $\varphi = 5,6$	830 560 650	1000	$\frac{1}{1250} = 0,0008$	100	125.000	13.100	428	43
Jaquilla..	0,73	$f = 0,3$ $P = 14$ $\varphi = 6,5$	510 300 500	1160	$\frac{1}{898} = 0,00112$	116	104.200	6.460	252	25
Jaimiqui.	0,95	$f = 0,30$ $P = 20$ $\varphi = 10$	540 300 450	1350	$\frac{1}{787} = 0,00127$	133	104.200	5.200	312	31
Jatia.	0,88	$f = 0,3$ $P = 13$ $\varphi = 9°$	500 200 370	200	$\frac{1}{5210} = 0,000192$	20	104.200	4.800	341	34
Jiqui de ley.	1,20	$f = 0,26$ $P = 16$ $\varphi = 4,2$	875 450 580	1023	$\frac{1}{1178} = 0,00085$	102	120.200	8.620	305	31
Jiqui.	0,73	$f = 0,21$ $P = 25$ $\varphi = 6,7$	500 190 250	1580	$\frac{1}{941} = 0,00106$	158	148.800	10.300	381	38
Jobo.	0,50	$f = 0,3$ $P = 8$ $\varphi = 7$	300 100 250	670	$\frac{1}{933} = 0,00107$	67	62.500	3.700	130	15

Image

Maderas de la isla de Cuba

Description

Tableau représentant des données chiffrées et statistiques relatives à différentes variétés de bois cubains.

Informations

Extrait:	MADERAS DE LAS ISLAS DE CUBA Y SANTO DOMINGO : ESPRESIONES ESPERIMENTALES DE SUS RESISTENCIAS EN TODOS SENTIDOS (P. 20 ET 21)
Provenances:	Bibliothèque Schœlcher
Type de contenu - document:	Image - Graphique, tableau
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Maderas de la isla de Cuba", . Extrait de: *Maderas de las islas de Cuba y Santo Domingo : espresiones esperimentales de sus resistencias en todos sentidos*, , , p. 20 et 21. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 22 novembre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/SCH130430024I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés