NOMBRES.	Peso específico ó peso del decímetro cúbico	Datos en los esperimentos de flexion siendo para todos ellos $l = 1^k$ $c = 50^c$.	Resistencia á la		Elasticidad máxima á que se pueden someter los cuerpos en las construcciones $e = \frac{0,1\ F}{E\ 60}$.	Carga correspondiente á esta elasticidad $= \frac{1}{10} F$ por cent.° cuadrado de secc.	Coeficiente ó módulo de elasticidad E por centímetro cuadrado de seccion.	Resistencia á la torsion		
			Presion por centímetro cuadrado	Tension ó sea coeficiente de cohesion F por centímetro cuadrado.				Coeficiente de torsion t por centímetro cuadrado.	Coeficiente de rotura, ó máxima torsion T.	Idem en las aplicaciones.
	Kilógra.		Kilógra.	Kilógramos.	Metros.	Kilogra.	Kilógramos.	Kilógra.	Kilógra.	Kilogra.
Jocuma.	1,02	$f = 0^c,27$ $P = 15^k,6$ $\varphi = 5^c$	600 254 520	783	$\frac{1}{1483} = 0,000674$	78	115.700	9.956	312	31
Júcaro.	1,13	$f = 0,2$ $P = 19$ $\varphi = 5,7$	654 200 480	890	$\frac{1}{1867} = 0,000536$	89	156.200	10.345	388	39
Júcaro-negro.	1,14	$f = 0,18$ $P = 25$ $\varphi = 8$	810 360 470	2180	$\frac{1}{796} = 0,00125$	218	173.600	8.100	315	32
Lechuga.	1,02	$f = 0,2$ $P = 17,8$ $\varphi = 8,5$	550 320 550	1040	$\frac{1}{1503} = 0,000665$	104	156.300	6.800	250	25
Lengua de vaca.	1,07	$f = 0,2$ $P = 17,5$ $\varphi = 5,2$	600 370 400	750	$\frac{1}{2141} = 0,000467$	75	156.300	10.350	372	37
Leviza.	1,00	$f = 0,15$ $P = 22$ $\varphi = 6,8$	650 250 450	1740	$\frac{1}{1197} = 0,00083$	174	208.300	13.620	290	29
Lino.	*0,80*	$f = 0^c,3$ $P = 15^k$ $\varphi = 6^c,5$	530 260 650	1260	$\frac{1}{817} = 0,00121$	126	104.200	7.200	310	31
Lirio-Morado.	0,86	$f = 0,24$ $P = 15$ $\varphi = 6,5$	500 250 460	1660	$\frac{1}{784} = 0,00128$	166	130.200	4.200	250	23
Maboa.	1,30	$f = 0,25$ $P = 15$ $\varphi = 10$	810 690 690	900	$\frac{1}{1589} = 0,00072$	90	125.000	12.900	300	30
Maboa blanca.	0,87	$f = 0,24$ $P = 18$ $\varphi = 10,5$	500 260 550	1340	$\frac{1}{972} = 0,00102$	134	130.200	7.400	260	26
Macurije.	0,85	$f = 0,25$ $P = 12$ $\varphi = 5$	480 210 455	1100	$\frac{1}{1158} = 0,00088$	110	125.000	6.800	311	31
Majagua.	0,74	$f = 18$ $P = 52,4$ $\varphi = 7,8$	605 274 580	2151	$\frac{1}{807} = 0,00124$	215	173.600	8.910	214	21
Majagua blanca.	0,59	$f = 0,24$ $P = 12$ $\varphi = 7,4$	410 170 250	694	$\frac{1}{1887} = 0,00053$	69	130.200	4.300	194	19
Mamey.	1,19	$f = 0,33$ $P = 14,7$ $\varphi = 6$	650 254 490	1105	$\frac{1}{861} = 0,00116$	110	94.700	12.900	312	31
Manajú.	0,97	$f = 0,2$ $P = 20$ $\varphi = 8,5$	620 360 560	1180	$\frac{1}{1324} = 0,00076$	118	156.300	6.500	250	25

Image

Maderas de la isla de Cuba

Informations

Extrait:	MADERAS DE LAS ISLAS DE CUBA Y SANTO DOMINGO : ESPRESIONES ESPERIMENTALES DE SUS RESISTENCIAS EN TODOS SENTIDOS (P. 22 ET 23)
Provenances:	Bibliothèque Schœlcher
Type de contenu - document:	Image - Graphique, tableau
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Maderas de la isla de Cuba", . Extrait de: *Maderas de las islas de Cuba y Santo Domingo : espresiones esperimentales de sus resistencias en todos sentidos*, , , p. 22 et 23. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 22 novembre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/SCH130430026I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés