NOMBRES.	Peso específico ó peso del decímetro cúbico	Datos en los esperimentos de flexion siendo para todos ellos $H = 1^k$ $e = 50^c$.	Resistencia á la		Elasticidad máxima á que se pueden someter los cuerpos en las construcciones $\frac{0,1\ F}{E\ \omega} = e$	Carga correspondiente á esta elasticidad $= \frac{1}{10}$ F por cent.° cuadrado de secc.	Coeficiente ó módulo de elasticidad E por centímetro cuadrado de seccion.	Resistencia á la torsion		
			Presion por centímetro cuadrado	Tension ó sea coeficiente de cohesion F por centímetro cuadrado.				Coeficiente de torsion f por centímetro cuadrado.	Coeficiente de rotura, ó máxima torsion T.	Idem en las aplicaciones.
	Kilógra.		Kilógra.	Kilógramos.	Metros.	Kilógra.	Kilógramos.	Kilógra.	Kilógra.	Kilógra.
Mangle-colorado.	1,15	$f = 0^c,15$ $P = 21^k,5$ $\varphi = 3^c,5$	870 450 570	2140	$\frac{1}{975} = 0,00103$	214	208.500	8.540	340	34
Mangle-negro.	1,19	$f = 0,35$ $P = 14,7$ $\varphi = 6$	630 250 490	1103	$\frac{1}{861} = 0,00116$	110	94.700	12.900	312	31
Marianita..	1,06	$f = 0,15$ $P = 21,5$ $\varphi = 5$	690 450 550	1740	$\frac{1}{1197} = 0,00082$	174	208.500	6.800	250	25
Mije.	0,93	$f = 0,21$ $P = 18$ $\varphi = 8$	600 340 650	1500	$\frac{1}{992} = 0,001$	150	148.800	5.760	200	29
Monte-Cristo.	0,80	$f = 0,22$ $P = 15$ $\varphi = 6$	504 170 400	2280	$\frac{1}{625} = 0,0016$	228	142.000	3.640	215	21
Moruro..	1,06	$f = 0,16$ $P = 22,6$ $\varphi = 4,2$	500 220 400	1850	$\frac{1}{1054} = 0,000948$	185	195.100	15.680	229	25
Naranjo-agrio.	*0,90*	$f = 0^c,3$ $P = 14^k$ $\varphi = 12^c$	500 250 500	*1740*	$\frac{1}{598} = 0,00167$	*174*	*104.200*	*8.100*	*320*	*32*
Ocuje..	0,77	$f = 0,3$ $P = 11,7$ $\varphi = 6,6$	390 150 250	809	$\frac{1}{1286} = 0,00078$	81	104.200	5.160	226	25
Palo-diablo..	1,00	$f = 0,2$ $P = 19$ $\varphi = 10$	650 420 600	2020	$\frac{1}{774} = 0,00129$	202	156.500	7.700	380	38
Palo-mulato.	0,90	$f = 0,22$ $P = 20$ $\varphi = 8,4$	500 350 670	1660	$\frac{1}{885} = 0,00117$	166	142.000	7.600	290	29
Pejojó.	1,04	$f = 0,4$ $P = 20$ $\varphi = 12$	670 350 450	1480	$\frac{1}{528} = 0,00189$	148	78.100	10.700	370	37
Pica-Pica..	0,85	$f = 0,15$ $P = 13$ $\varphi = 4$	550 250 450	1500	$\frac{1}{1388} = 0,00072$	150	208.500	10.000	312	31
Pino-blanco.	0,48	$f = 0,4$ $P = 14$ $\varphi = 3,6$	570 64 280	960	$\frac{1}{815} = 0,000125$	96	78.100	4.540	130	13
Pino tea del pais.	0,74	$f = 0,26$ $P = 16$ $\varphi = 4,5$	500 150 520	1028	$\frac{1}{1167} = 0,000856$	103	120.200	6.450	181	18
Pino tea de fibra recta.. . (Estados-Unidos.)	0,74	$f = 0,23$ $P = 18$ $\varphi = 3,8$	500 128 370	1120	$\frac{1}{1213} = 0,00082$	112	155.900	8.650	254	25

Image

Maderas de la isla de Cuba

Description

Tableau représentant des données chiffrées et statistiques relatives à différentes variétés de bois cubains.

Informations

Extrait:	MADERAS DE LAS ISLAS DE CUBA Y SANTO DOMINGO : ESPRESIONES ESPERIMENTALES DE SUS RESISTENCIAS EN TODOS SENTIDOS (P. 24 ET 25)
Provenances:	Bibliothèque Schœlcher
Type de contenu - document:	Image - Graphique, tableau
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Mots clés

BOIS

CUBA

19E SIÈCLE

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Maderas de la isla de Cuba", . Extrait de: *Maderas de las islas de Cuba y Santo Domingo : espresiones esperimentales de sus resistencias en todos sentidos*, CUBA , , p. 24 et 25. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 31 octobre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/SCH13043002811.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés