NOMBRES.	Peso específico ó peso del decímetro cúbico	Datos en los esperimentos de flexion siendo para todos ellos $\Pi = 1^k$ $\epsilon = 50^c$.	Resistencia á la		Elasticidad máxima á que se pueden someter los cuerpos en las construcciones $e = \frac{0,1\ F}{E\ \omega}$.	Carga correspondiente á esta elasticidad $= \frac{e}{10}\ F$ por cent.° cuadrado de secc.	Coeficiente ó módulo de elasticidad E por centímetro cuadrado de seccion.	Resistencia á la torsion		
			Presion por centímetro cuadrado	Tension ó sea coeficiente de cohesion F por centímetro cuadrado.				Coeficiente de torsion t por centímetro cuadrado.	Coeficiente de rotura, ó máxima torsion T.	Idem en las aplicaciones.
	Kilógra.		Kilógra.	Kilógramos.	Metros.	Kilógra.	Kilógramos.	Kilógra.	Kilógra.	Kilógra.
Yaba.	0,82	$f = 0^c,25$ $P = 15^k,6$ $\varphi = 5^c,4$	610 250 520	425	$\frac{1}{2976} = 0,000334$	42	125.000	9.520	226	25
Yama.	0,95	$f = 0,25$ $P = 15$ $\varphi = 5,5$	490 170 380	720	$\frac{1}{1736} = 0,00057$	72	125.000	5.000	197	20
Yamagua.	0,70	$f = 0,3$ $P = 15$ $\varphi = 7$	460 180 400	1300	$\frac{1}{801} = 0,00125$	130	104.200	4.800	190	19
Yana.	1,01	$f = 0,15$ $P = 25$ $\varphi = 7$	810 350 450	2060	$\frac{1}{1011} = 0,00099$	206	208.500	6.500	205	20
Yanilla blanca.	1,00	$f = 0,16$ $P = 16$ $\varphi = 4$	490 250 400	1420	$\frac{1}{1320} = 0,00072$	142	195.500	6.500	260	26
Yayti.	1,24	$f = 0,2$ $P = 28$ $\varphi = 5,5$	872 652 700	2540	$\frac{1}{615} = 0,00162$	254	156.500	11.250	386	39
Yaya.	0,96	$f = 0^c,2$ $P = 20^k$ $\varphi = 9^c,8$	6400 200 420	1520	$\frac{1}{1031} = 0,00096$	152	156.500	7.200	287	29
Yaycuaje.	0,83	$f = 0,34$ $P = 11$ $\varphi = 4,8$	500 100 200	729	$\frac{1}{1595} = 0,00072$	73	91.900	8.080	330	33
Yua.	0,96	$f = 0,22$ $P = 18,7$ $\varphi = 6$	650 320 460	1800	$\frac{1}{789} = 0,00127$	180	142.000	7.000	292	29

Image

Maderas de la isla de Cuba

Description

Tableau représentant des données chiffrées et statistiques relatives à différentes variétés de bois cubains.

Informations

Extrait:	MADERAS DE LAS ISLAS DE CUBA Y SANTO DOMINGO : ESPRESIONES ESPERIMENTALES DE SUS RESISTENCIAS EN TODOS SENTIDOS (P. 28 ET 29)
Provenances:	Bibliothèque Schœlcher
Type de contenu - document:	Image - Graphique, tableau
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Mots clés

BOIS

CUBA

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Maderas de la isla de Cuba", . Extrait de: *Maderas de las islas de Cuba y Santo Domingo : espresiones esperimentales de sus resistencias en todos sentidos*, CUBA , , p. 28 et 29. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 31 octobre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/SCH13043003 2I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés