NOMBRES.	Peso específico ó peso del decímetro cúbico	Datos en los esperimentos de flexion siendo para todos ellos $l = 1^{k}$ $e = 50^{c}$.	Resistencia á la		Elasticidad máxima á que se pueden someter los cuerpos en las construcciones $\epsilon = \frac{0,1\ F}{E\ \omega}$.	Carga correspondiente á esta elasticidad $= \frac{1}{10} F$ por cent.° cuadrado de secc.	Coeficiente ó módulo de elasticidad E por centímetro cuadrado de seccion.	Resistencia á la torsion		
			Presion por centímetro cuadrado	Tension ó sea coeficiente de cohesion F por centímetro cuadrado.				Coeficiente de torsion t por centímetro cuadrado.	Coeficiente de rotura, ó máxima torsion T.	Idem en las aplicaciones.
	Kilógra.		Kilógra.	Kilógramos.	Metros.	Kilógra.	Kilógramos	Kilógra.	Kilógra.	Kilógra.
Café cimarron.	0,74	$f = 0^{c},55$ $P = 7^{k}$ $\varphi = 5^{c}$	490 320 480	740	$\frac{1}{768} = 0,0015$	74	56.800	7.600	344	34
Caimito de perro.	1,04	$f = 0,4$ $P = 15$ $\varphi = 6,8$	650 350 950	1540	$\frac{1}{582} = 0,00172$	134	78.100	4.620	306	31
Caimito grande.	0,88	$f = 0,16$ $P = 15,5$ $\varphi = 5,8$	610 200 370	1100	$\frac{1}{1776} = 0,00056$	110	195.300	6.300	295	29
Caimoni.	0,70	$f = 0,42$ $P = 10$ $\varphi = 4,2$	450 140 280	700	$\frac{1}{1065} = 0,00094$	70	74.400	6.290	192	19
Cajuil.	0,91	$f = 0,16$ $P = 22$ $\varphi = 9$	615 340 650	1200	$\frac{1}{1627} = 0,00061$	120	195.300	7.400	254	25
Campeche macho.	1,10	$f = 0,15$ $P = 18$ $\varphi = 5$	755 350 560	868	$\frac{1}{2594} = 0,00042$	87	208.500	25.860	455	45
Campeche hembra.	*1,07*	*$f = 0^{c},2$ $P = 12^{k}$ $\varphi = 5^{c},4$*	*754 350 580*	*600*	*$\frac{1}{2605} = 0,0004$*	*60*	*156.250*	*14.560*	*254*	*25*
Campeche rosado.	1,05	$f = 0,22$ $P = 24$ $\varphi = 6,5$	715 353 600	1600	$\frac{1}{887} = 0,00113$	160	142.000	31.610	484	48
Caobilla.	0,77	$f = 0,24$ $P = 16,5$ $\varphi = 7$	540 150 400	1000	$\frac{1}{1303} = 0,00077$	100	130.300	8.540	280	28
Caoba.	0,93	$f = 0,4$ $P = 8$ $\varphi = 3,2$	600 350 350	400	$\frac{1}{1952} = 0,000512$	40	78.100	8.100	165	17
Capá azul.	0,93	$f = 0,33$ $P = 11$ $\varphi = 4,5$	600 450 650	540	$\frac{1}{1754} = 0,00057$	54	94.700	10.770	547	55
Capacillo.	0,94	$f = 0,33$ $P = 10,2$ $\varphi = 3$	670 300 700	850	$\frac{1}{1076} = 0,00093$	83	89.300	7.600	312	31
Capá de Puerto-Rico.	0,66	$f = 0,2$ $P = 15,8$ $\varphi = 6$	395 150 560	1144	$\frac{1}{1570} = 0,00073$	114	156.250	12.950	445	45
Capá de Puerto-Rico simple	0,58	$f = 0,32$ $P = 15$ $\varphi = 6$	554 152 200	1000	$\frac{1}{977} = 0,00102$	100	97.700	3.840	179	18
Capá chico.	0,79	$f = 0,2$ $P = 15,7$ $\varphi = 4$	420 150 500	624	$\frac{1}{2441} = 0,0004$	64	156.250	7.500	342	34

Image

Maderas de santo Domingo.

Informations

Extrait:	MADERAS DE LAS ISLAS DE CUBA Y SANTO DOMINGO : ESPRESIONES ESPERIMENTALES DE SUS RESISTENCIAS EN TODOS SENTIDOS (P. 32 ET 33)
Provenances:	Bibliothèque Schœlcher
Type de contenu - document:	Image - Graphique, tableau
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Maderas de santo Domingo.", . Extrait de: *Maderas de las islas de Cuba y Santo Domingo : espresiones esperimentales de sus resistencias en todos sentidos*, , , p. 32 et 33. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 22 novembre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/SCH130430036I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés