NOMBRES.	Peso específico ó peso del decímetro cúbico	Datos en los esperimentos de flexion siendo para todos ellos $l = 1^k$ $e = 50^c$.	Resistencia á la: Presion por centímetro cuadrado	Resistencia á la: Tension ó sea coeficiente de cohesion F por centímetro cuadrado.	Elasticidad máxima á que se pueden someter los cuerpos en las construcciones $e = \frac{0,1\ F}{E\ \omega}$.	Carga correspondiente á esta elasticidad $= \frac{1}{3} F$ por cent° cuadrado de secc.	Coeficiente ó módulo de elasticidad E por centímetro cuadrado de seccion.	Resistencia á la torsion: Coeficiente de torsion t por centímetro cuadrado.	Resistencia á la torsion: Coeficiente de rotura, ó máxima torsion T.	Resistencia á la torsion: Idem en las aplicaciones.
	Kilógra.		Kilógra.	Kilógramos.	Metros.	Kilógra.	Kilógramos.	Kilógra.	Kilógra.	Kilógra.
Jobo.	0,40	$f = 0^c,81$ $P = 6^k$ $\varphi = 6^c,5$	170 50 120	704	$\frac{1}{507} = 0,00197$	70	35.500	2.870	160	16
Joboban.	0,83	$f = 0,25$ $P = 12$ $\varphi = 3,2$	536 190 350	740	$\frac{1}{1689} = 0,00059$	74	125.000	7.180	256	26
Joboban macho.	0,78	$f = 0,2$ $P = 14$ $\varphi = 4$	400 200 550	764	$\frac{1}{2056} = 0,0005$	76	156.250	5.650	226	23
Laurel prieto.	0,55	$f = 0,39$ $P = 13$ $\varphi = 5$	516 50 200	262	$\frac{1}{3081} = 0,00032$	26	80.100	3.250	195	20
Lepino.	0,75	$f = 0,39$ $P = 16$ $\varphi = 6$	540 120 500	1020	$\frac{1}{785} = 0,00128$	102	80.100	5.280	310	31
Mamey macho.	1,20	$f = 0,32$ $P = 17,7$ $\varphi = 6,2$	610 260 680	1632	$\frac{1}{598} = 0,0017$	163	97.700	9.950	332	32
Mamey comun.	*1,10*	$f = 0^c,195$ $P = 16^k$ $\varphi = 5^c$	*620* *240* *680*	*7200*	$\frac{1}{1333} = 0,00075$	*120*	*160.000*	*9.800*	*350*	*35*
Mamey cimarron.	0,88	$f = 0,56$ $P = 11,5$ $\varphi = 5,5$	500 210 510	984	$\frac{1}{884} = 0,00113$	98	86.800	5.450	195	20
Mameyuelo.	0,94	$f = 0,2$ $P = 17,8$ $\varphi = 6$	600 300 660	1420	$\frac{1}{1100} = 0,00091$	142	156.250	4.970	312	31
Mamon de comer.	0,55	$f = 0,4$ $P = 12$ $\varphi = 9$	370 156 350	664	$\frac{1}{1183} = 0,00084$	66	78.100	3.900	166	17
Mamon simple.	0,44	$f = 0,65$ $P = 9$ $\varphi = 8,5$	356 150 260	340	$\frac{1}{1499} = 0,00068$	34	49.600	4.620	196	20
Mangle de agua.	0,98	$f = 0,12$ $P = 22$ $\varphi = 3,7$	615 200 580	868	$\frac{1}{2993} = 0,00033$	87	260.400	12.880	400	40
Mangle hembra.	1,02	$f = 0,12$ $P = 18$ $\varphi = 4$	686 290 680	1270	$\frac{1}{2050} = 0,00049$	127	260.400	6.300	252	25
Mango.	0,59	$f = 0,6$ $P = 6,7$ $\varphi = 4,2$	206 120 250	320	$\frac{1}{1625} = 0,00061$	32	52.000	3.700	196	20
Membrillo macho.	0,96	$f = 0,13$ $P = 21$ $\varphi = 1,2$	656 253 420	1264	$\frac{1}{908} = 0,00052$	126	240.400	6.310	380	38

Image

Maderas de santo Domingo.

Informations

Extrait:	MADERAS DE LAS ISLAS DE CUBA Y SANTO DOMINGO : ESPRESIONES ESPERIMENTALES DE SUS RESISTENCIAS EN TODOS SENTIDOS (P. 38 ET 39)
Provenances:	Bibliothèque Schœlcher
Type de contenu - document:	Image - Graphique, tableau
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Maderas de santo Domingo.", . Extrait de: *Maderas de las islas de Cuba y Santo Domingo : espresiones esperimentales de sus resistencias en todos sentidos*, , , p. 38 et 39. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 22 novembre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/SCH130430042I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés